

Cascol Indoor

Snabbt trälim för snickerier inomhus med Kort presstid.
Limning av olika träslag som möbler, tavelramar och övriga snickerier.

- **Hög värmebeständighet**
- **Kort presstid**
- **Vattenbeständig enligt EN 204/205, klass D2**
- **God vidhäftning mot hårda exotiska träslag.**
- **Lång lagringstid**
- **Hård stark limfilm**

TEKNISK DATA

Typ: Dispersion baserad på modifierad PVAC-typ.
Lösningsmedel: vatten.
Färg: Vit.
Konsistens: Flytande, viskös.
Densitet: 1080 kg/m³.
Torrhalt: 46-48 %
Temperaturbeständighet: +10°C - +70°C.
Brandfara: Ingen.

APPLIKATIONSDATA

Appliceringstemperatur: +10 - + 70° C.
Fuktinnehållet i trä: 5-14%, företrädesvis 7-10%
Verktyg: Roller, pensel eller vals, för parkett ingen.
Täckning: 60-200 g/m², på lövträ och exotisk träslag rekommenderas dubbelspridning.
Monteringstid: Tall:10 min +20°C
Presstid: Ca 0-10 minuter i press 0,1-1,0 MPa.
Väl bearbetade ytor med god anläggning ger bästa limningsresultat.

Vattenbeständighet: En 204/205 klass D2.
Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
Förlängd lagringstid vid låg temperatur.
Rekommenderas inte att lagras under 0 °C och över

+30°C.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs med ljummet vatten innan limmet torkat. Torka omedelbart bort limspill med fuktad trasa. Torkat lim tas bort med Casco Limtvätt 493878.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här

1. Skär av ett litet hål i spetsen på flaskan. Kontrollera limflödet.
2. Stryk lim på ena sidan på träbiten.
3. Slå ihop inom 10 minuter lägg i press.
4. Torka omedelbart bort limöverskottet med en fuktig trasa. Torkat lim tas bort med T-röd.
5. Låt limningen torka i minst 24 timmar i rumstemperatur. Vid lägre temperatur kan längre torktid innan produkten används.



HANTERING OCH RENGÖRINGSANVISNINGAR

Vid arbete med lim måste renlighet observeras. Var därför alltid försiktig och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

Rengör applikationsverktygen med vatten innan limmet har torkat.

Torkat lim på golv är upplöst i Casco Limtvätt 493878 eller etanol.

Förvara utom räckhåll för barn.

Töm inte i avlopp.

Miljö fakta

För ytterligare hälso- och säkerhetsinformation se säkerhetsdatabladet.

FÖRPACKNING

750 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com
